ORCHESTRA

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORMEN
	KETTING	INSLAG		
ALGEMENE KENMERKEN				
Samenstelling	100% rotvrij in de massa gekleurd polyacrylaatgaren Sunacryl			
Afwerking	Vuilafstotende Cleangard special voor zonneschermen			
Armatuur	Plat binding			ISO 7211-1
Gewicht	290		g/m²	ISO 3801
Dikte	0.64		mm	ISO 5084
Banen	120 165 200 250		cm	EN 1773
Snijlengte	60 60 60 50		ml	
WEERSTAND VAN HET WEEFSEL				
Breukweerstand	140	90	daN/5cm	ISO 13934-1
Breekrek	23	20	%	ISO 13934-1
Breekrek	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Strakheid	1250	880	mN	ISO 2493
Verlenging onder belasting	3	7	%	MO LAB 025
Schmerber	> 350		mm	ISO 811
Spray test	4-5		class /5	ISO 4920
Afstoting van olie	4-5		class /8	ISO 14419
Duurzaamheid van de weerstand	4		class /4	EN 13561
KLEURVASTHEID				
Kleurvastheid bij uv-straling buiten - 1000h	4-5		class /5	ISO 105 B04
Kleurvastheid bij uv-straling binnen	7-8		class /8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		class /5	ISO 105X12
Kleurvastheid	4		class /4	EN 13561
GEBRUIK				
Garantie	10		jaren	
Aanbevolen gebruik	Uitvalscherm, Terrasoverkapping, Markies, Vaste zonwering, Outdoor velum, Pergola, Veranda zonwering, Zonnezeilen			

De waarden van dit product kunnen schommelen tot ± 5%

Dickson-Constant Nederlands - SAS met 12.640.000 euro maatschappelijk kapitaal - 381 347 970 RCS Lille Métropole
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France
Tél. : 0033.320.45.58.17 - Fax : 0033.320.45.58.10 - www.dickson-constant.com/nl/NL