

Les toiles Dickson possèdent toutes les caractéristiques nécessaires pour une utilisation intérieure et extérieure ; vous ne devriez donc rencontrer aucun problème particulier si vous respectez les quelques recommandations suivantes :

- Pour une utilisation store banne, l'armature de votre store doit être positionnée de telle manière que la toile soit parfaitement tendue et ne subisse aucun frottement. Cette tension vous évitera également toute formation de poche d'eau en cas de pluie.
- Par temps de pluie, le store peut être utilisé mais il faudra éviter de le ré-enrouler humide pour une longue période. Si pour différentes raisons, vous deviez le ré-enrouler humide, déroulez le dans les 48 h si possible, pour faire sécher la toile.
- Respecter les classes de vent indiquées par votre fabricant de store

Les toiles SUNWORKER ont reçu une enduction plastisol® spécialement formulée pour résister au rayonnement solaire et aux agressions climatiques.

Pour ne pas altérer cette finition, il convient de respecter les recommandations suivantes :

### ENTRETIEN COURANT :

Il est nécessaire d'effectuer un contrôle visuel de la toile une fois par an pour vérifier les points suivants :

- Aucune coupure ou déchirure sur les bords de la toile, sur l'intérieur de la toile, aux soudures et coutures
- Aucun dépôt épais d'origine végétale ou animale

Il faudra procéder à son nettoyage tous les deux ans en respectant les instructions suivantes :

- Dérouler complètement la toile Sunworker
- Dépoussiérer la toile avec une brosse non métallique ou à l'aspirateur.
- Laver en utilisant une solution savonneuse moyenne à 10 % par litre d'eau et à une température de 20°C.
- Rincer à l'eau claire
- Renouveler l'opération si nécessaire
- Laisser sécher à l'air libre
- Enrouler la toile Sunworker sèche

### ELIMINATION DES TACHES :

Certaines salissures peuvent être difficiles à nettoyer ; dans ce cas, vous pouvez recourir à un produit spécifique comme le TEX'AKTIV clean de DICKSON CONSTANT, en prenant soin de bien rincer après usage.

Cependant, avant toute intervention, nous vous conseillons de faire appel à notre service technique (gdutoo@dickson-constant.com)

### Contacts interdits

Type de nettoyage	Produits chimiques organiques	Produits chimiques inorganiques
Poudres abrasives	Acétone – essence - benzène	Ammoniac – acide nitrique
Pâtes abrasives	Toluène - Trichloroéthylène	Javel – acide acétique
Liquides abrasifs	Perchloroéthylène	Acide sulfurique
Eponges abrasives	Kérosène – essence de Térébenthine	Soude – soude caustique
Vapeur pressurisée	Fuel domestique et autres	Acide Chlorhydrique

# GARANTIE CONVENTIONNELLE

DICKSON CONSTANT garantit conventionnellement la toile SUNWORKER pendant 5 ans à partir de la date d'achat du store et dans les conditions exposées ci-après :

### ➤ NOUS GARANTISSONS :

- Une résistance à la rupture au moins égale à 100 daN/5cm en chaîne et 60 daN/5 cm en trame conformément à la norme EN 13561 en vigueur
- Une certification feu, en fonction des gammes :  
M1 ou M2 - NF 92503  
B1 : DIN 4102 / C1 : UNI 9176 / Classe 1 : UNE-EN 13773:2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (certificats non feu disponibles)
- Une résistance UV minimum de 4/5, classe 4 (1000 h) selon la norme EN 13561
- Remplacement du métrage défectueux à l'exclusion de tout autre remboursement de frais et de tout autre dédommagement.

La garantie couvre exclusivement les toiles régulièrement entretenues, dans des conditions normales d'utilisation et d'environnement.

Toute réclamation devra être faite dans les dix jours de la constatation du défaut, et adressée au point de vente dans lequel l'achat a été effectué, par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de la facture d'achat.

La toile sera tenue à la disposition des experts de DICKSON CONSTANT ou de sa compagnie d'assurance. Le remplacement ou remboursement du tissu défectueux n'a pas pour conséquence de prolonger la présente garantie.

### ➤ LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Les parties du store autres que la toile commercialisée par Dickson Constant
- Les imperfections telles que marbrures, trous bouchés, décadage excédant les tolérances indiquées dans nos fiches techniques (cf bulletin technique qui complète celles-ci)
- Les défauts provenant du vieillissement et de l'usure de la toile excédant les limites détaillées dans la norme EN 13561.
- Les conséquences de conditions d'installation, d'environnement ou d'utilisation ne correspondant pas à des conditions normales, aux usages de la profession, aux normes prescrites par DICKSON CONSTANT ou à la destination de la toile.
- La réparation de dommages ou défauts de la toile résultant d'accidents ou de négligences non imputables à DICKSON CONSTANT ou résultant de la force majeure.

### ➤ SONT NOTAMMENT ET EXPRESSEMENT EXCLUES TOUTES DEGRADATIONS DUES :

- Au défaut d'entretien ou à l'utilisation de produits ou instruments inadaptés : il ne doit être employé ni détergent, produits chimiques, solvant, ni râcle ou autre instrument risquant de détériorer la surface
- Au vent (respecter les classes de vent et préconisations données par le fabricant), à la foudre ou à des conditions climatiques inhabituelles
- Aux pollutions atmosphériques ou phytosanitaires (algues, mousses...)
- Aux salissures d'animaux
- Aux défauts de montage, faute de manoeuvre de l'utilisateur, projection de produits divers, accrochage d'objets sur la toile, chute d'objets, chocs, accident de voirie, vandalisme, brûlures de cigarettes ou autres, incendie

Le bénéfice de la présente garantie conventionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice de la garantie légale.

